


防災製品の品質管理等に係る試験成績書

（防火服、防火服表地、活動服及び作業服を除く）

防災協試第 NLI-16005 号
平成28年4月26日

株式会社ワークス 殿

公益財団法人日本防災協会
理事長 丸山 浩 司



平成28年4月21日付で受付けた試料の試験結果は、下記のとおりですので通知します。

記

試験依頼の目的	品質管理（自社試験）のための性能試験
防災製品の種類	布張家具等
製品番号	L-25009
製造ロット番号	
商品名又は銘柄	ワークスベンチ(ターポリン)

適合区分	水洗い洗たく	ドライクリーニング
	適合	----

試験方法 「防災製品性能試験基準」を適用	備考
-------------------------	----

注 試験成績書を複写したものは、無効とする。

別記様式第 15 (その 2)

試料明細書 (防火服、防火服表地、活動服及び作業服を除く)

試験成績書番号	防災協試第	NLI-16005	号
---------	-------	-----------	---

試料の明細	<p>側地(背・座): 基布: ポリエステル100% (表面): ポリ塩化ビニル [防災薬剤入]100%</p> <p>詰物(背・座): ポリウレタンフォーム100% ポリウレタン(チップ)100% 積層合板(ラワン)</p> <p>側地(背・座): 平織</p> <p>側地(背・座): 250d×250d/25×25</p> <p>側地(背・座): 460g/m² 詰物(背・座): ポリウレタンフォーム20±2kg/m³ ポリウレタン(チップ)54±5kg/m³</p> <p>1A-32 1A-38 2B-6 1A-31</p> <p>NPO-11002</p>
-------	---

別記様式第15（その3-5）

試験結果表（布張家具等、布張家具等側地）

試験成績書番号			防炎協試第			NLI-16005		号				
試験体の組合せ												
洗たくの種類												
温水浸漬												
完			成				品				側地	
クレビスたばこ法			クレビスバーナー法				45°エアミックスバーナー金網法					
測定項目	発炎・くすぶり	内部における発炎・くすぶり	測定項目	残炎時間(秒)	残じん時間(秒)	内部における発炎・くすぶり	測定項目	炭化長(cm)				
合格基準	認められないこと	認められないこと	合格基準	120以下	120以下	認められないこと	合格基準	最大値:7.0以下 平均値:5.0以下				
試験体No.			試験体No.				試験体No.					
1	なし	なし	1	1	1	なし	1					
2	なし	なし	2	1	1	なし	2					
3	なし	なし	3	1	1	なし	3					
							最大値					
							平均値					

試験体の組合せ												
洗たくの種類												
温水浸漬												
完			成				品				側地	
クレビスたばこ法			クレビスバーナー法				45°エアミックスバーナー金網法					
測定項目	発炎・くすぶり	内部における発炎・くすぶり	測定項目	残炎時間(秒)	残じん時間(秒)	内部における発炎・くすぶり	測定項目	炭化長(cm)				
合格基準	認められないこと	認められないこと	合格基準	120以下	120以下	認められないこと	合格基準	最大値:7.0以下 平均値:5.0以下				
試験体No.			試験体No.				試験体No.					
1			1				1					
2			2				2					
3			3				3					
							最大値					
							平均値					

備考